

BOLETÍN TÉCNICO

MEMBRANA LÍQUIDA POLIURETÁNICA PLUS DE ORMIFLEX

Características del Producto:

La Membrana Líquida Poliuretánica Plus de Ormiflex es un producto único en el mercado debido a su gran poder adherente sobre todo tipo de superficies: Hormigón, Membranas, Galvanizado, Aluminio, Asfaltos, chapa, Geotextil, tejas y más.

- Se diluye con agua
- Es transitable
- Es mucho más resistente que una membrana líquida tradicional
- Posee una alta resistencia química y gran resistencia a la abrasión



La Membrana Líquida Poliuretánica Plus de Ormiflex es un impermeabilizante formulado en base a una única y exclusiva resina poliuretánica. Un mono componente de última generación con base acuosa, libre de solventes, que al secarse forma una membrana sumamente elástica, de increíble resistencia a los agentes atmosféricos. Posee un exclusivo promotor de adherencia, que le otorga un gran poder adherente sobre todo tipo de superficies o sustratos (ya sea asfalto, aluminio, madera, baldosas no esmaltadas, morteros, etc.).

Es ideal para cualquier tipo de techados y particularmente en aquellos en que el producto, una vez aplicado y seco, deba resistir temperaturas de hasta 15°C bajo cero sin quebrarse y sin perder elasticidad. Esto se logra gracias a su máxima elongación a temperaturas extremas que van de los -15°C a 60°C.

Posee una alta resistencia química y una gran resistencia a la abrasión. El producto es totalmente transitable.

Usos:

Techos, balcones, terrazas, membranas con geotextil y todo tipo de superficies (Hormigón, Membranas, Galvanizado, Aluminio, Asfaltos, Chapa, Geotextil, tejas y más.)

Colocación:

Limpiar y desengrasar con agua y detergente la superficie a aplicar, retirando impurezas, polvillos, pinturas viejas y descascaradas. Es muy importante que antes de aplicar el producto se asegure que la superficie a impermeabilizar esté limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas de materiales preexistentes.

Para la aplicación en terrazas de baldosas porosas, cerámicas y tejas, se recomienda lavar la superficie con ácido muriático diluido en tres partes de agua, enjuagar y dejar secar.

Para la aplicación en losas nuevas, se recomienda dejarlas curar mínimo 60 días. Luego se recomienda lavar la superficie con ácido muriático diluido en tres partes de agua, enjuagar y dejar secar. En caso de existir grietas, fisuras y/o juntas deterioradas, se recomienda tratarlas con el sellador acrílico Ormiflex 6. Y recién luego de este proceso se recomienda impermeabilizar la superficie.

Para la aplicación sobre una membrana asfáltica con terminación geotextil, se deberá aplicar por lo menos una primer mano (diluida hasta con un 30% de agua) y dos manos más puras. Dejando secar entre manos.

Para aplicar el producto, se recomienda dar una primera mano, diluyendo el producto con un 30% de agua, y las siguientes 2 a 3 manos puras (sin diluir). No aplicar sobre baldosas esmaltadas.

Recomendaciones:

Revolver muy bien el producto antes de aplicar. Almacenarlo en lugar seco, fresco y a la sombra. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos en forma cruzada, diluyendo el producto con un 30 % de agua para dar la primer mano y las siguientes manos puras (sin diluir). Es muy importante no aplicar con temperaturas mayores a 40°C o menores a 5°C, ni tampoco en días muy húmedos. En época de altas temperaturas aplicar el producto en las primeras horas de la mañana, no pintar bajo los rayos directos del sol ya que una elevada temperatura puede ocasionar una mala adherencia y poca nivelación de la pintura, debido a un secado demasiado prematuro. **Dejar secar la primer mano de 8 a 12 horas según la humedad del ambiente, antes de aplicar la siguiente mano. La última mano se debe dejar secar entre 24 y 48 hs. antes de transitarla.**

Cuando se utilice como reparador de membrana o de techados asfálticos deteriorados, se deberá eliminar todo tipo de ampolla, cortando en cruz y dejando evaporar la humedad retenida uno o dos días antes de aplicar este producto.

Rendimiento Óptimo:

De 1 a 1,5 kg. por m². Dando de 2 a 3 manos.

Diluyente:

Agua

Limpieza de Herramientas:

Lavar con agua antes de que seque la pintura.

Secado:

De 8 a 12 hs. por mano, según la humedad del ambiente.

Útiles de Aplicación:

Pincel, rodillo o soplete.

Precacuciones de Seguridad:

- Mantener alejado de los niños.
- No ingerir. No inhalar prolongadamente sus vapores.
- Ventilar el ambiente durante y después del pintado.
- Usar elementos de seguridad.
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.
- En caso de contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón.
- Evite el contacto con los ojos, si esto ocurriese lavar con abundante agua.
- Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.
- No arrojar el producto en drenajes o cursos de agua.
- Suministrar la información de esta etiqueta.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777
- Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-9247

Consultas y asesoramiento técnico:

Tel.: 011 4713 – 1080 / 011 4383 - 4227

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

Sitio web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fé y pueden ser consideradas como una guía general.

Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.